

CARE BLITZZEMENT

EIGENSCHAFTEN:

Der CARE BLITZZEMENT ist ein hydraulisch schnell erhärtender chloridfreier Montagemörtel mit hoher Frühfestigkeit.

Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSGEBIET:

Zum schnellen Montieren und Verankern von Eisentoren, Balkon- und Treppengeländern, Tür- und Fensterzargen, Regalen, Waschbecken, zum schnellen Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und Betonrohren etc..

Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen und zugelassenen Untergründe im Hoch- und Tiefbau.

VERARBEITUNG:

Untergründe säubern und vornässen.

Ca. 0,3 Liter Wasser mit 1 kg CARE BLITZZEMENT zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten.

Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen.

Nicht mit Gips- und Kalkzusätzen vermischen.

VERBRAUCH:

Je nach Verwendung

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungszeit: ca. 3 bis 3,5 Minuten*)

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Biegezug- und Druckfestigkeit

Nach DIN EN 196-1:

1 Stunde:	ca. 2,8/ 7,6 N/mm ²
3 Stunden:	ca. 3,5/ 11,5 N/mm ²
1 Tag:	ca. 3,6/ 13,1 N/mm ²
7 Tage:	ca. 3,8/ 22,5 N/mm ²
28 Tage:	ca. 5,1/ 26,8 N/mm ²

Einstufung nach EN 998-2: M 25

Einstufung nach DIN EN 13501-1: A1; nicht brennbar in Verbindung mit nicht brennbaren Bauteilen

*) Angaben beziehen sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von +20 °C

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE BLITZZEMENT

LIEFERFORM:

1 kg Dose	- KBN: GCBZ1
6 kg Gebinde	- KBN: CAREBZ6
15 kg (5 x 3 kg Gebinde)	- KBN: CAREBZ15
15 kg Gebinde	- KBN: CAREBZ15SB

HALTBARKEIT:

Im ungeöffneten Zustand 12 Monate haltbar ab Herstellungsdatum (siehe Gebindeaufdruck)

LAGERUNG:

Trocken, kühl. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Gemäß Verordnung 1907/2004/EG Anhang XVII bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte 12 Monate lagerfähig ab Herstellungstag.

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN!

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de